

Gjoco Trälím M1 är ett enkomponents, termoplastiskt, vattenbaserat trälím av PVA-typ. Efter härdning får limmet en transparent och mycket tålig fog med hög draghållfasthet och god kemikalie- och åldersbeständighet. Går bra att använda till de flesta förekommande typer av fog-, monterings- och golvlímningar inomhus. Limmet rekommenderas även till maskinella system, då frånvaron av fyllningsmedel gör att förslitningen av munstycken för límsspridning blir minimal.

## FYSIKALISKA DATA

Typ	Polyvinylacetatdispersion
Fuktbeständighetsklass EN 204	D2
Färg på härdad límfog:	Transparent
pH:	4-5
Flampunkt:	-
Egenvikt kg/l:	ca 1,05
Torrhalt %:	-

## BRUKSDATA

Rekommenderad förbruk:	-
Appliceringsmetod:	-
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten.
Öppen väntetid vid 20°C	5-10 min
Stängd väntetid vid 20°C	10 min
Presstid (v/20°C, 50% R.H.)	8-20 min
Presstryck mPa	0,1-1,0
Övermålbär	Ja
Min. påföringstemperatur °C	6
Max. påföringstemperatur °C	70

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytorna skall vara rena och torra. Blanka, målade ytor och feta träslag bör slipas och /eller tvättas med Gjoco Interiörrengöring innan applicering för att límningen ska bli bra..

### Påföring

Vid límning av mjuka träslag sprids lím på ena ytan. Vid límning av feta eller hårda träslag rekommenderas dubbellímning, d.v.s. att limmet sprids på bägge ytorna. Efter 5-10 minuter pressas ytorna samman. Den öppna väntetiden varierar lite beroende på temperatur, träslag, mängden lím osv. Inom en halvtimme går de sammanfogade bitarna att handskas med. Full genomhärdning tar ca ett dygn, beroende av temperatur, träslag och filmtjocklek. Träggolv, laminat och liknande material som límats bör avtorkas direkt med en fuktig trasa, innan limmet härdar.

### Övrig information

De límade delarna, speciellt golv, får inte utsättas för stora påkänningar det första dygnet. Torkat lím kan avlägsnas mekanisk eller med rödsprit. Järn korroderar i kontakt med limmet. Förvaras torrt och frostfritt och inte vid höga temperaturer.

### Säkerhet

Se eget varuinformationblad.



---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AS

---